ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO Mezcla de los agregados pétreos La mezcla en seco de los agregados pétreos deberá corresponder a proporciones tales que se obtenga las siguientes composiciones granulométricas:

Tamiz	Porcentaje que pasa
Nº 30	100
Nº 50	95-100
Nº 200	70-100

HUSO GRANULOMÉTRICO	
Tamices	Faja Especificada (% que pasa)
-	100
-	100
3/8	81 – 97
N°4	47 – 65
N° 8	35 – 49
-	15 – 25
N° 50	5 – 19
N° 200	2 – 6

Mezcla de obra El concreto asfáltico en frío con polímero SBS, deberá cumplir lo siguiente: Método Marshall (ASTM D-1559).

1. Porcentajes Vacíos de 3 a 6.
2. Estabilidad Marshall a 60°C en kilos, mayor a 900.
3. Fluencia en mm. 2 a 4

Características de los agregados Agregado pétreo Agregado grueso (retenido en el tamiz N° 8) El agregado pétreo grueso provendrá exclusivamente de la trituración de roca sana, limpia, dura y durable. Sus partículas estarán exentas de polvo u otras materias extrañas.

Agregado fino (Pasa Por Tamiz N° 8) El agregado fino será mezcla de arena de trituración de roca y de arena natural proveniente de ríos o yacimientos. Sus partículas serán limpias, duras, sanas y libres de arcillas, polvo, álcalis, materias orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial. Asimismo, no contendrá sales en cantidad perjudicial.